

5020 – BRANCO

5021- AMARELO



Plástico à frio de dois componentes à base de resinas metacrílicas reativas, aplicado à frio mecanicamente, de sistema liso para demarcação horizontal

O produto é indicado para aplicação airless, com mistura automática de dois componentes, recomendado para marcas longitudinais, linhas de canalização em vias urbanas e rodovias com alto volume de tráfego.

Suas principais características são:

- Excelente estabilidade a cor.
- Excelente retenção das esferas, tratadas com silanos.
- Excelente visibilidade diurna e noturna mesmo em chuva.
- Elevada durabilidade
- Excelente estabilidade térmica (não amolece em climas quentes)
- Rápido endurecimento, mesmo em temperaturas baixas.
- Boa resistência a óleo diesel e gasolina
- Extremamente baixo VOC (livre de solventes)

RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO

TIPO DE PAVIMENTO : Betuminosos e de Concreto (1)

MODO DE APLICAÇÃO : Airless com sistema mecânico de liso.

RELAÇÃO DE MISTURA : 98 partes de A para 2 partes de B

MODO DE PREPARAÇÃO : Colocar o componente B líquido (agente endurecedor) no reservatório adequado (menor).
Colocar o componente A (Inducold A) no reservatório adequado (maior).
A mistura é automática na pistola de aplicação.

VDM : Rodovias acima de 50.000
Vias Urbanas até 50.000

ESPESSURA RECOMENDADA : 1,5 a 3,0 mm.



55 11 2799-9299
www.indutil.com.br

RENDIMENTO MÉDIO	:	3,5 a 7,0 kg/m ²
REFLETORIZAÇÃO para cada m ² aplicado.	:	Aspergir 350 gramas de microesferas de vidro Tipo II C ou esferas M.A.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	:	Local a receber a tinta deverá estar limpo, seco, livre de impurezas, corpos estranhos, graxas e óleos.
LIMPEZA DE EQUIPAMENTO	:	Utilizar diluente ANL 120
FORNECIMENTO	:	Embalagem de 18 lts contendo 25 kgs de componente A (INDUCOLD-A)
(agente endurecedor)		Embalagem de 0,9 lts contendo 0,25 kgs de componente B - líquido

(1) Em pavimentos de concreto deve ser feita uma pintura de ligação com Promotor de Aderência E - 170.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAIOS E REQUISITOS	METODOLOGIA	VALORES	
		MIN	MÁX
Liberção de tráfego, pick-up, minutos.	ABNT NBR 15438	-	20
Pot Life (minutos)	ABNT NBR 13190	-	4
Massa específica, g/cm ³	ABNT NBR 13079	1,90	2,20
Cor munsell Branco Amarelo	ABNT NBR 13094	N9,5 Tolerância 10 YR 7,5/14	N9,0

