

- Tinta à base de resina poliuretano alifático bi – componente com solventes orgânicos de alta qualidade, recomendada para a pintura de pisos
- Excelente retenção de cor.
- Resistência à produtos químicos .
- Resistência à abrasão .
- Boa flexibilidade.
- Ótima aderência aos substratos recomendados.
- Praticidade na limpeza .

CÓDIGO	CORES	MUNSELL	CIE	
			x	y
AP 600	Branca	N 9,5	0,316 - 0,320	0,335 - 0,339
AP 601	Amarela	10 YR 7, 5 / 14	0,487 - 0,489	0,427 - 0,440
AP 603	Cinza claro	N 6,5	-	-
AP 604	Cinza médio	n 5,0	-	-
AP 605	Cinza escuro	N 3,5	-	-
AP 607	Vermelho segurança	5R 4/14	-	-
AP 602	Concreto	10 Y 6/1	-	-
AP 610	Preto	N 1,0	-	-

TIPOS DE SUBSTRATOS

Pisos, concreto e superfícies que sofrem agressões de produtos químicos

RENDIMENTO TEÓRICO

03 - 04 m²/l (rendimento teórico considerando uma superfície lisa e aplicação ideal, sem muitas perdas).

SECAGEM

Toque: 03 - 04 horas
Final : 24 horas
Total : 72 horas

ESPESSURA ÚMIDA RECOMENDADA

0,1 a 0,2 mm



55 11 2799-9299
www.indutil.com.br

RECOMENSAÇÕES DE USO

Aplicar sobre superfície limpa, seca, isenta de sujeira, óleos ou gorduras em geral.
Em pisos que contenham tintas antigas é necessário um lixamento para melhorar a aderência.

Aplicar uma demão fina do selante E-172 (dependendo da superfície, dos contaminantes e agressões que sofrem o local da aplicação, consultar o Depto. Técnico para maiores esclarecimentos - F: (11) 2799-9274).
Misturar o conteúdo das embalagens do componente A- Tinta Indupiso com o Componente B- catalisador (AP 100).

Aplicar com equipamento apropriado mecânico ou manual, com rolo lã de carneiro de pêlo baixo ou trincha.

1. Fazer a diluição de até 20% em volume da tinta já catalisada na primeira demão. Na segunda não diluir.
2. O produto deve ser aplicado em duas demãos. Respeitar o tempo de repintura indicado neste boletim.
3. O piso aplicado com este produto, após molhado apresenta deslizamento.

* Não utilizar solventes de outros fabricantes para evitar problemas posteriores

REPINTURA

Mínimo 24 horas
Máximo 48 horas

DILUENTE

ANL-118

PRAZO DE ARMAZENAGEM

06 Meses

ACABAMENTO

Brilhante

POT LIFE

Até 5 horas

EMBALAGEM

Componente A Galão 3,6L
Componente B Recipiente de 1,0L

RESISTÊNCIA QUÍMICA

Os testes foram realizados em laboratório, aplicados conforme especificação (realizar os testes após sete dias de aplicação da tinta), respeitando todos os itens e servem como orientativos.

