



Interlight Piso



Tinta acrílica emborrachada a base de solvente recomendada para pintura e repintura de pisos, quadras poliesportivas, calçadas e outras áreas.
Secagem rápida.

Boa resistência a abrasão e cor.
Forte aderência ao pavimento.

Boa flexibilidade.
Alto sólidos por volume

Código	CORES (Catalogo)	MUNSELL	CIE	
			x	y
8100 L	Branca	N 9,5	0,316 – 0,320	0,335 – 0,339
8101 L	Amarela	10 YR 7, 5 / 14	0,487 – 0,489	0,427 – 0,440

Código	CORES (Catalogo)	MUNSELL	CIE	
			x	y
8110 L -	Preta	N 1,0	-	-
8183 L -	Vermelho	7,5 R 4/14	-	-
8130 L -	Verde	2,5 G 4/8	-	-
8135 L -	Azul claro	10 B 6/10	-	-
8153 L -	Azul Segurança	2,5 PB 4/10	-	-
8105 L -	Concreto	5Y 5/2	-	-
8140 L -	Cinza Claro	N 6,5	-	-
8142 L -	Cinza Médio	N 5,0	-	-
8143 L -	Cinza Escuro	N 3,5	-	-
8131 L -	Vermelho Oxido	10 R 4/6	-	-
8115 L -	Lima – Limão	5GY 5/10	-	-

TIPOS DE PAVIMENTOS

Betuminoso e Concreto

RECOMENDAÇÕES DE USO

Maquinas apropriada ,Pincel, Rolo de lã de carneiro , pistola.



55 11 2799-9299
www.indutil.com.br

Diluição : ANL 117 ou diluentes aromáticos , ate 30% em volume .

ACABAMENTO

Fosco

EMBALAGEM

Balde Metálico de 18 litros e galões de 3,6 litros

EXECUÇÃO DA PINTURA .

A superfície deve estar limpa , seca , sem poeira , óleos ou graxas e corpos estranhos . Em caso de cimento queimado , tratar com uma mistura de 20 litros de agua para cada um litro de acido muriático, deixar atuar por 10 minutos , enxaguar bem e deixar secar. Um bom desempenho do produto depende basicamente da preparação da superfície.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAIOS E REQUISITOS	MÉTODOS	VALORES MÍNIMOS	VALORES MÁXIMOS
Sólidos em volume	ASTM D2697	50	-
Rendimento teórico 0,2 mm espessura úmida	calculo	90 m ² por balde	
Massa Específica g/cm ³	NBR 15438	1,40	-
Resistência à abrasão, litros	NBR 15438	60	-
Tempo de liberação ao Tráfego *	Estimado	-	30 minutos
Veículo	NBR 15438	resina acrílica estirenada	

* A recomendação do tempo estimado para a liberação do tráfego, foi considerado a espessura úmida de 0,2 mm e a temperatura ambiente de 25° C e umidade relativa de 50%.

