



Boletim Técnico **SELANTE PARA INDUPISO**

Selante à base de resina poliuretânica monocomponente para preparação de pisos porosos.

Código	COR
E172	INCOLOR

Embalagem

Balde metálico 18L e galão 3,6L

Pavimento

Pisos, concreto e superfícies que sofrem agressões de produtos químicos.

Acabamento

Brilhante

Diluição

Pronto para uso.

Transporte e armazenamento

- O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso;
- Armazene sempre nas embalagens originais;
- Não expor as embalagens a altas temperaturas ou à luz solar direta por períodos prolongados;
- Com estoques rotativos, utilize sempre os mais antigos;
- Embalagem com vazamento removam-as e isole-as em local seguro.

Manuseio

- Produto inflamável: não manusear o produto perto de fonte de calor ou ignição;
- Informar toda a equipe dos procedimentos sobre manuseio seguro e utilização dos EPI's, (máscara, óculos protetores e luvas resistentes);
- Consulte a FISPQ;
- Retire da área de armazenamento somente a quantidade necessária para um turno;
- Não reutilizar as embalagens;
- Evitar contato com a pele e os olhos;
- Evitar inalação dos vapores;
- Não ingerir;
- Utilizar o produto em local ventilado.



Boletim Técnico **SELANTE PARA INDUPISO**

Método de preparação e aplicação

- Não aplicar esse material quando a umidade relativa estiver acima de 90% e a temperatura ambiente estiver fora da faixa de 10°C – 40 °C;
- Varrer o pavimento e aplicar jato de ar para tirar excesso de poeira;
- Aplicar sobre superfície limpa, seca, isenta de umidade, sujeira, óleos ou gorduras em geral;
- Utilizar equipamentos apropriados para aplicação, que devem estar completamente limpos;
- Homogeneizar completamente o conteúdo da embalagem;
- Aplicar com trincha, rolo de lã ou revolver;
- Aplicar o material em camada fina;
- Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados.
- Respeitar o tempo de secagem do produto;
- O produto pode ser aplicado em uma única demão.

Informações técnicas

Ensaio e Requisitos	Valores Mínimos	Valores Máximos
Peso Específico g/cm ³	0,90	1,00
Viscosidade CF4 (segundos)	10	30
Rendimento	10 a 12m ² /L	
*Secagem (minutos)	-	60

*Tempo recomendado, considerando temperatura ambiente de 25° C e umidade relativa de 50%.

As informações expressas neste boletim são apenas orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC (11) 2799 9299 ou o site www.indutil.com.br