



Boletim Técnico **INTERLIGHT PISO**

Tinta acrílica emborrachada à base de solvente, recomendada para pintura e repintura de pisos, quadras poliesportivas, calçadas e entre outros.



Características

- Secagem rápida;
- Ótima resistência à abrasão;
- Durabilidade;
- Boa retenção de cor;
- Forte aderência ao pavimento;
- Boa flexibilidade.

Código	Cor	MUNSELL
8100 L	Branca	N 9,5
8101 L	Amarela	10 YR 7,5/14
8105 L	Concreto	5 Y 5/2
8110 L	Preta	N 0,5
8130 L	Verde	2,5 G 4/8
8131 L	Vermelho Óxido	10 R 4/6
8140 L	Cinza Claro	N 6,5
8142 L	Cinza Médio	N 5,0
8143 L	Cinza Escuro	N 3,5
8153 L	Azul Segurança	2,5 PB 4/10
8193 L	Vermelho Ciclovía	7,5 R 4/14

Embalagem

Balde metálico 18L, Galão 3,6L e Quarto 0,900L

Pavimento

Betuminoso, concreto e cimentado.

Acabamento

Fosco.

Diluição

Diluir em até 30% se necessário com ANL-117.



Boletim Técnico **INTERLIGHT PISO**

Transporte e armazenamento

- O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso;
- Armazene sempre nas embalagens originais;
- Não expor as embalagens a altas temperaturas ou à luz solar direta por períodos prolongados;
- Com estoques rotativos, utilize sempre os mais antigos;
- Embalagem com vazamento removam-as e isole-as em local seguro.

Manuseio

- Informar toda a equipe dos procedimentos sobre manuseio seguro e utilização dos EPI's, (óculos protetores e luvas resistentes);
- Consulte a FISPQ;
- Retire da área de armazenamento somente a quantidade necessária para um turno;
- Não reutilizar as embalagens.

Método de preparação e aplicação

- Abrir o balde e verificar se há formação de pele. Em caso positivo retirar a pele antes da homogeneização;
- É característica de produtos com alto sólidos apresentar uma leve sedimentação após estocagem prolongada, então, homogeneizar completamente o produto;
- Caso necessário, diluir conforme indicado acima;
- Utilizar equipamentos apropriados para aplicação, que devem estar completamente limpos;
- No caso de aplicação com equipamento automático, manter o tanque reservatório sob agitação constante;
- Não aplicar o produto com a superfície suja, quente ou úmida;
- Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados.

Recomendações

- Homogeneizar o produto, inclusive durante a aplicação;
- Aplicar por igual, evitando repasses;
- Não interromper a aplicação no meio da superfície;
- Evitar retoques isolados após a secagem;



Boletim Técnico **INTERLIGHT PISO**

- Não aplicar com temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior 40°C;

Informações técnicas

Ensaio e Requisitos	Métodos	Valores Mínimos	Valores Máximos
Sólidos em volume	ASTM D2697	50	-
Espessura úmida 0,2 mm espessura úmida	Cálculo	Rendimento Teórico 90 m ² por balde	
Massa Específica g/cm ³	NBR 15.438	1,40	-
Resistência à abrasão, litros.	NBR 15.438	60	-
Tempo de liberação ao Tráfego *	Estimado	-	30 minutos
Veículo	NBR 15.438	Resina Acrílica Estirenada	

* Tempo recomendado, considerando espessura úmida de 0,2 mm, temperatura ambiente de 25° C e umidade relativa de 50%.

As informações expressas neste boletim são apenas orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC (11) 2799 9299 ou o site www.indutil.com.br