

## BOLETIM TÉCNICO SUPERCRIL



Tinta acrílica estirenada à base de solvente, recomendada para sinalização horizontal de rodovias, vias urbanas e aeroportos.

### Classificação

ABNT/ NBR 11.862 - Tinta à base de Resina Acrílica para Sinalização Horizontal;

ABNT/ NBR 8169 - Tinta à base de Resina Acrílica para Aeroportos e heliportos;

DER/SP – ET-DE-L00/019 – Sinalização Horizontal com Resina Vinílica ou Acrílica.

### Características

- Secagem rápida;
- Ótima resistência à abrasão e cor;
- Forte aderência ao pavimento;
- Ótima flexibilidade.

Código	Cor	MUNSELL	COORDENADAS CROMÁTICAS	
			X	Y
8250	Branca	N 9,5	0,285 – 0,355	0,305 – 0,375
8251	Amarela	10 YR 7,5/14	0,389 – 0,545	0,399 – 0,535
8210	Preta	N 0,5		
8253	Azul Segurança	2,5 PB 4/10		
8293	Vermelho Ciclovía	7,5 R 4/14		

### Embalagem

## **BOLETIM TÉCNICO** ***SUPERCRIL***

Balde metálico 18L e galão 3,6L

### **Pavimento**

Betuminoso e Concreto

### **Acabamento**

Fosco.

### **Diluição**

Diluir de 10 a 30% se necessário com ANL-117.

### **Transporte e armazenamento**

- O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso;
- Armazene sempre nas embalagens originais;
- Não expor as embalagens a altas temperaturas ou à luz solar direta por períodos prolongados;
- Com estoques rotativos, utilize sempre os mais antigos;
- Embalagem com vazamento removam-as e isole-as em local seguro.

### **Manuseio**

- Informar toda a equipe dos procedimentos sobre manuseio seguro e utilização dos EPI's, (óculos protetores e luvas resistentes);
- Consulte a FISPQ;
- Retire da área de armazenamento somente a quantidade necessária para um turno;
- Não reutilizar as embalagens.

### **Método de preparação e aplicação**

- Abrir o balde e verificar se há formação de pele. Em caso positivo retirar a pele antes da homogeneização;

## **BOLETIM TÉCNICO** **SUPERCRIL**

- É característica de produtos com alto sólidos apresentar uma leve sedimentação após estocagem prolongada, então, homogeneizar completamente o produto;
- Caso necessário, diluir conforme indicado acima;
- Utilizar equipamentos apropriados para aplicação, que devem estar completamente limpos;
- No caso de aplicação com equipamento automático, manter o tanque reservatório sob agitação constante;
- Aplicar sobre superfície limpa, seca, livre de impurezas como poeira, areia, óleos ou gorduras em geral. Para cimento novo, fraco ou desagregando deve-se lixar a superfície, lavar removendo toda a poeira e aguardar a completa secagem. Após esse procedimento aplicar o promotor de aderência Indutack - Base Solvente;
- Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados.

### **Recomendações**

- Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação;
- Não aplicar em ambientes com temperaturas abaixo de 10°C e umidade relativa maior que 90%;
- Aplique o material uniformemente por toda a superfície, evitando repasses;
- Trabalhe com a quantidade necessária de produto para aplicação em toda a superfície, evitando retoques.

### **Execução da sinalização**

A sinalização deve ser executada conforme o exigido na norma ABNT/ NBR 15.405 - Sinalização horizontal viária – Tintas - Procedimentos para execução da demarcação e avaliação.

### **Refletorização**

Deve atender aos requisitos da norma ABNT/ NBR 16.184 - Sinalização Horizontal Viária – Microesferas de vidro:

- Pré-misturar na Tinta: Microesferas Tipo IB - 200 a 250 g/l;
- Aspergir na superfície da Tinta: Microesferas Tipo IIA - 300 a 400 g/m<sup>2</sup> – Simples Aspersão.

## BOLETIM TÉCNICO SUPERCRIL

### Informações técnicas

Ensaio e Requisitos	Métodos	Valores Mínimos	Valores Máximos
Sólidos em volume	ASTM D2697	53	-
<b>Espessura úmida</b> 0,4 mm espessura úmida 0,6 mm espessura úmida	Cálculo	<b>Rendimento</b> 45m <sup>2</sup> por balde 30m <sup>2</sup> por balde	
Massa Específica g/cm <sup>3</sup>	NBR 15.438	1,30	1,45
Resistência à abrasão, litros.	NBR 15.438	80	-
Tempo de liberação ao Tráfego *	Estimado		30 minutos
Veículo	NBR 15.438	Resina Acrílica	

\* Tempo recomendado, considerando espessura úmida de 0,6 mm, temperatura ambiente de 25° C e umidade relativa de 50%.

As informações expressas neste boletim são apenas orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC (11) 2799 9299 ou o site [www.indutil.com.br](http://www.indutil.com.br)