

## BOLETIM TÉCNICO VERNIZ



Verniz a base de solventes aromáticos para dar acabamento às tintas de demarcação. Promove brilho e ameniza a sujeira superficial.

<b>Código</b>	<b>MUNSELL</b>
E171	Incolor

### Embalagem

Balde metálico 18L e galão 3,6L.

### Pavimento

Betuminoso e Concreto.

### Acabamento

Brilhante.

### Diluição

Diluir 10% se necessário com ANL-117.

### Transporte e armazenamento

- O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso;
- Armazene sempre nas embalagens originais;
- Não expor as embalagens a altas temperaturas ou à luz solar direta por períodos prolongados;
- Com estoques rotativos, utilize sempre os mais antigos;
- Embalagem com vazamento removam-as e isole-as em local seguro.

## **BOLETIM TÉCNICO** **VERNIZ**

### **Manuseio**

- Informar toda a equipe dos procedimentos sobre manuseio seguro e utilização dos EPI's, (óculos protetores e luvas resistentes);
- Consulte a FISPQ;
- Retire da área de armazenamento somente a quantidade necessária para um turno;
- Não reutilizar as embalagens.

### **Método de preparação e aplicação**

- Varrer a área onde será realizada a aplicação do verniz e aplicar jato de ar para retirar excesso de poeira;
- Homogeneizar completamente o produto;
- Caso necessário, diluir conforme indicado acima;
- Utilizar equipamentos apropriados para aplicação tais como; rolo de lã, trincha ou revolver, que devem estar completamente limpos;
- Não aplicar esse material quando a umidade relativa estiver acima de 90% e a temperatura ambiente estiver fora da faixa de 10 – 40 °C;
- Aplicar o verniz sobre a tinta de demarcação em camadas finas;
- Não aplicar o produto com a superfície suja ou úmida;
- Em caso de pintura sobre tinta acrílica, aguardar o período de 5 dias;
- Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados.

## BOLETIM TÉCNICO VERNIZ

### Informações técnicas

Ensaio e Requisitos	Valores Mínimos	Valores Máximos
Peso Específico g/cm <sup>3</sup>	0,900	0,94
Viscosidade (CF-4) segundos	25	35
*Secagem - minutos	30	-
<b>Espessura Úmida</b> 0,25 mm espessura úmida	<b>Rendimento</b> 4 m <sup>2</sup> /L	

\* Tempo estimado, considerando espessura úmida de 0,25mm, temperatura ambiente de 25° C e umidade relativa de 50%.

As informações expressas neste boletim são apenas orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC (11) 2799 9299 ou o site [www.indutil.com.br](http://www.indutil.com.br)